

Универсальный контактный клей SoundGuard



Арт. 551245



Арт. 551247

ТУ № 20.52.10-025-59528802-2018
ТНВЭД 3506
Артикул: 551245, 551247

Клей SoundGuard – универсальный контактный клей, предназначенный для склеивания материалов различного состава и структуры.

Состав продукции

Органические растворители, SBS-полимер, смолы, модифицирующие добавки.

Применение продукции и ее назначение

Применяется для склеивания звукоизоляционной мембраны SoundGuard Membrane со Звукоизоляционным влагостойким гипсокартоном Gipsophon в процессе монтажа систем звукоизоляции SoundGuard, приклеивания звукоизоляционной мембраны SoundGuard Membrane к поверхностям инженерных коммуникаций (вентиляционные воздуховоды, трубы, ПВХ и т.п.).

Клей используется для клеевого метода крепления деталей из поролона, волокна, ткани, синтепона, латекса между собой, а также для крепления их к дереву, древесностружечным плитам и другим жестким основам в любой комбинации, для укрывания МДФ, ХДФ, фанеры, СМЛ пленками ПВХ или бумажными, слоистыми пластиками и натуральным шпоном, для приклеивания термоизоляции, уплотнителей из поролона, виброизоляционных материалов, в том числе полиолефиновых, резины и других синтетических материалов к строительным конструкциям (бетон, металл).

Отличительные особенности продукта

Универсальный контактный клей SoundGuard удобен в применении, не имеет резкого запаха, а также обладает быстрой первичной схватываемостью, высокой прочностью сцепления с поверхностью и долговечностью.

Клеевой шов водостоек, вибростоек, эластичен, достаточно термостабилен, не корродирует.



Арт. 551245



Арт. 551247

Сведения об утилизации продукции и ее упаковки

Содержимое/контейнер утилизировать в соответствии с местным/ региональным/ национальным/международным законодательством применяемым к соответствующему виду отходов.

Технические характеристики

Показатель		Значение	
Вес		1 кг	10 кг
Объем		0,9 л	9,0 л
Размер (высота, ширина)		136 x D109 мм	210x310x170 мм
Внешний вид		от янтарного до красного цвета	
Физическое состояние		однородная вязкая масса без посторонних включений	
Сухой остаток		40-42%	
Плотность		1,12-1,15 г/см ³	
Вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (соплом 6мм)		23-25 сек	
Предел прочности клеевого соединения при сдвиге, не менее при температуре:	20 °C	19,6 МПа	
	60 °C	9,8 МПа	
Изгиб клеевой пленки после отверждения, не более		1-3 мм	
Открытое время		При одностороннем нанесении от 30 сек до 5 мин при двухстороннем нанесении от 30 сек до 10 мин	
Время отверждения		24 часа	
Расход ¹		70-90 г/м ²	
Рабочая температура ²		не ниже +12 °C	
Срок хранения		12 месяцев	

¹ Указан средний расход при нанесении на одну поверхность. При нанесении на пористые поверхности и материалы расход может быть увеличен. Также зависит от одностороннего или двустороннего нанесения на соединяемые поверхности.

² Температура окружающей среды при нанесении клея.

Краткое пояснение по монтажу

Перед применением клея убедитесь, что помещение, в котором будут выполняться работы, имеет хорошую систему вентиляции. Перед нанесением универсального клея очистите поверхности, предназначенные для склеивания, от пыли и жиров, хорошо просушите.

Клей наносится кистью, валиком или пистолетом с помощью пневмораспылителя с диаметром сопла 1,5-2,0 мм с рабочим давлением 4-6 Бар с расстояния не более 30-50 см на одну или обе склеиваемые поверхности, выдерживается от 30 сек до 5 минут и плотно прижимается.

Перед использованием рекомендуется проверять клей на небольших малозаметных поверхностях склеиваемых материалов, чтобы убедиться в пригодности продукта для данного материала.

При загустении клея в результате испарения растворителя его следует разбавить ацетоном.

В случае загустения клея при низких температурах банку с клеем следует поместить в горячую воду с температурой от + 50 до + 70 °C или выдержать в теплом помещении в течении не менее 12 часов, после чего перемешать его до образования однородной массы.

Для очистки поверхностей, загрязненных клеем, рекомендуется использовать ветошь, смоченную в бензине.

Условия транспортировки, хранения и срок хранения

Можно транспортировать любым видом транспорта, обеспечивающим герметичность тары, в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта. Допускается транспортирование открытым автомобильным транспортом при условии предохранения клея от воздействия атмосферных осадков и ультрафиолетового облучения.

Храните клей в сухом, отапливаемом, хорошо проветриваемом помещении при температуре не выше 30 °C, избегая прямого попадания прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов в герметично закрытой таре. Гарантийный срок хранения 12 месяцев в ненарушенной заводской упаковке.

Для отправки по железной дороге банки с клеем упаковывают в деревянные ящики типа II –I или III-I по ГОСТ 2991.

Сведения о безопасности продукции, безопасности ее применения и эксплуатации, охране окружающей среды

Класс опасности по ГОСТ 12.1.007 – 4 (вещества малоопасные).

Клей содержит летучие органические компоненты. Храните клей в плотно закрытой упаковке.

Может оказывать раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз и дыхательные пути, при попадании внутрь может наносить вред печени и нервной системе. Избегайте контакта клея с кожей и слизистой.

Клей огнеопасен. Не курите и не работайте вблизи источников открытого пламени. При соблюдении нормальных условий хранения, обращения и применения не воспламеняется.

Избегать контакта клея с кислотами и щелочами.

Храните в недоступных для детей местах.

При работе с клеем необходимо использовать средства индивидуальной защиты и спецодежду в соответствии с типовыми отраслевыми нормами и средствами индивидуальной защиты:

- перчатками резиновыми по ГОСТ 20010;
- очками защитными по ГОСТ Р 12.4.230.1;
- респираторами по ГОСТ 17269.

Меры обеспечения пожарной безопасности:

Температура вспышки в воздухе(С): не определена.

Температура самовоспламенения: не определена.

Опасность, вызываемая продуктами горения: отравление.

Средства тушения: пена, сухой порошок для тушения, диоксид углерода.

Запрещенные средства тушения: запрещено тушить струей воды.

Меры оказания первой помощи:

При попадании клея на кожу	необходимо удалить его мягкой бумагой, ватой, марлевой салфеткой, бинтом и т.д., после чего пораженный участок обработать и тщательно промыть теплой водой с мылом
При попадании в глаза	удалить загрязнение бинтом, марлевой салфеткой, и т.п., промыть глаза большим количеством теплой воды и обратиться к врачу, если раздражающее действие продолжает сохраняться
При попадании в желудочно-кишечный тракт	промыть желудок теплой водой или 5 % раствором питьевой соды, принять активированный уголь и обратиться к врачу
При отравлении парами летучих компонентов	пострадавшего вывести на свежий воздух и оказать квалифицированную медицинскую помощь

Документация

- Сертификат соответствия
- Свидетельство государственной регистрации ЕЭС
- Отрицательное решение по пожарной безопасности
- Каталог материалов SoundGuard
- Альбом типовых технических решений

Нормы упаковки и транспортировки

Вид упаковки	Количество на поддоне, шт.	Размер упаковки с поддоном (Д×Ш×В), мм	Вес упаковки, кг	Объем упаковки, м ³	Норма загрузки в еврофуру 82 м ³ , шт.	Норма загрузки в еврофуру 82 м ³ поддонов, шт.
Металл 1,0 кг	60	136 x D109	1,2	1,27*10 ⁻³	-	-
Коробка	6	150 x 350	10,8	7,8*10 ⁻³	-	-
Паллета	-	1200 x 800	92	0,29	1980	33
Металл 10 кг	60	210x310x170	10,6	60*10 ⁻³	-	-
Паллета	-	1200 x 800	656	1,1	1980	33

Прогнозируемый срок службы не установлен. Сведения о безопасности отсутствуют. (при отсутствии ЭЗ СЭЗ)

Сведения об интеллектуальной собственности и собственности на товарные знаки

Товарный знак SoundGuard зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности ООО «Звукоизоляционные Европейские Технологии».